

QuickSeam™ FormFlash™ vulkanizálatlan részletképző szegélylemez

1. Meghatározás

A Firestone QuickSeam™ FormFlash egy 152 mm (6"), 229 mm (9"), 305 mm (12") vagy 450 mm (18") széles vulkanizálatlan EPDM szalag, melyre egy QuickSeam toldószalagot lamináltak a gyártás során. Belső és külső sarkok, csövek, átvezetések és más alkalmazások szigetelésének kivitelezésére használható, a Firestone alkalmazástechnikai útmutatása alapján.



2. Előkészítés

A RubberGard™ EPDM szigetelőlemezt és/vagy a szegélyezendő felületeket a QuickPrime™ Plus anyaggal kell előkészíteni, a QuickScrubber™ eszköz segítségével. Más termékek használata nem megengedett. Amennyiben a külső hőmérséklet hosszabb ideig 15 °C alatt marad, úgy a felhasználás előtt tartsa a szalagot szobahőmérsékleten.

3. Kivitelezés

Felhős napokon amikor a környező hőmérséklet 15 °C alatti, javasolt hőlégfúvót használni a QuickSeam FormFlash melegítésére és hogy ezáltal jobban alakítható legyen. A QuickSeam FormFlash beépítésénél kövesse a Firestone alkalmazástechnika utasításait és a részleteket.

Megjegyzés: A QuickSeam FormFlash szegélylemez egy vulkanizálatlan termék, amely a beépítés után vulkanizálódik. Helyes használata, a precíz beépítési technika és az általános tetőszigetelési gyakorlatnak megfelelő beépítés eredményezik a termék végső tulajdonságait és megfelelő működését.

4. Anyagszükséglet

A csatlakozó felületek hosszának megfelelően.

5. Tulajdonságok

Műszaki	EPDM szegélylemez	QuickSeam szalag
• alapanyag	EPDM	gumipolimer
• szín	fekete	fekete
• oldószer	nincs	nincs
• szilárdanyag-tartalom	100%	100%
• szerkezet	vulkanizálatlan	vulkanizált
• vastagság	1.6 mm	0.6 mm
• szélesség	152mm – 229mm – 305mm 450mm	156mm – 235mm – 311mm – 456mm

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	15.25 m (50') tekercsben, 2 tekercs/karton (6" és 9") – 1 tekercs/karton (12" és 18")
Cikkszámok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ W56RAC0650 (6") ▪ W56RAC1650 (9") ▪ W56RAC1653 (12") ▪ W56RAC162A (18")

Megjegyzés: QuickScrubber és/vagy QuickScrubber Plus dörzslap és nyél minden dobozban megtalálható. A mennyiség változhat a QuickSeam termékek függvényében.

Tárolás: Tárolja eredeti, zárt csomagolásban 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten, jól szellőző helyen. Felhasználásig tartsa szárazon, távol közvetlen napfénytől.



Szavatosság: A fenti tárolási feltételek mellett 12 hónap. Figyelje a tekercsen lévő gyártási időt. A szavatossági idő csökkenhet, ha a tárolás során a hőmérséklet az előírtnál magasabb. A szavatossági idő csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatossági idő nagyban függ a termék tárolásától és kezelésétől.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék biztonsági adatlapját.

This document replaces any other document published previous. This sheet is meant to highlight Firestone product information based on latest knowledge and experience and is subject to change without notice (check the Firestone website for latest document version). Above mentioned values are based on tested samples and may vary within applicable tolerances. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which meet published Firestone product specifications. No Firestone representative is authorized to vary this disclaimer.